

Характеристики материала

CA10

<u>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>	<u>КЛАССИФИКАЦИЯ:</u>
Используются для двигателей постоянного и переменного тока, на средне- и низкоскоростных машинах.	Электрографит, насыщенный серебром

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Удельное сопротивление:	0,065	$\mu\Omega\text{m}$
Прочность на изгиб:	160	mPa
Плотность:	8	g/cm^3
Твёрдость:	-	Роквел

Приведенные значения являются типовыми значениями для ознакомления, полученные при использовании стандартного оборудования для замеров.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Плотность тока:	Коллектор	-	A/cm^2
	Кольца	-	A/cm^2
Максимальная скорость:		15	m/s
Коэффициент трения:		0,12-0,2	
% металла		93	

Поставка меднографитовых, металлографитных, электрографитировых и угольнографитных щёток по всей России до 5 дней. Склад.

Телефон: +7 (499) 703-14-64

Сайт: <http://morgancarbon.ru/>

E-mail: info@morgancarbon.ru