

Характеристики материала

G20S

<u>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>	<u>КЛАССИФИКАЦИЯ:</u>
Используются для двигателей Siemens, ABB, Helmke, Marelli Motori, Ansaldo, Merzel, ASI Robicon, Ansaldo	Натуральный графит

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Удельное сопротивление:	15-26	$\mu\Omega\text{m}$
Прочность на изгиб:	10	mPa
Плотность:	1,68	g/cm^3
Твёрдость:	35	Роквел

Приведенные значения являются типовыми значениями для ознакомления, полученные при использовании стандартного оборудования для замеров.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Плотность тока:	Коллектор	11	A/cm^2
	Кольца		A/cm^2
Максимальная скорость:		25	m/s

Поставка меднографитовых, металлографитных, электрографитировых и угольнографитных щёток по всей России до 5 дней. Склад.

Телефон: +7 (499) 703-14-64

Сайт: <http://morgancarbon.ru/>

E-mail: info@morgancarbon.ru