

Характеристики материала

L46

<u>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>	<u>КЛАССИФИКАЦИЯ:</u>
Применяются для двигателей постоянного и переменного тока, электроинструментов, электронасосов и моторов низкого напряжения.	Электрографит

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Удельное сопротивление:	9	$\mu\Omega\text{m}$
Прочность на изгиб:	5	N/mm^2
Плотность:	1,32	g/cm^3
Твёрдость:	-	Роквел
Падение напряжения:	1,0 - 1,8	V

Приведенные значения являются типовыми значениями для ознакомления, полученные при использовании стандартного оборудования для замеров.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Плотность тока:	Коллектор	10	A/cm^2
Максимальная скорость:		60	m/s
Коэффициент трения:		0,15 - 0,20	

Поставка меднографитовых, металлографитных, электрографитировых и угольнографитных щёток по всей России до 5 дней. Склад.

Телефон: +7 (499) 703-14-64

Сайт: <http://morgancarbon.ru/>

E-mail: info@morgancarbon.ru