

Характеристики материала

M9426

<u>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>	<u>КЛАССИФИКАЦИЯ:</u>
Используются для двигателей постоянного и переменного тока, на средне- и низкоскоростных машинах.	Металлографит

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Удельное сопротивление:	17,75	$\mu\Omega\text{m}$
Прочность на изгиб:	20	mPa
Плотность:	1,62	g/cm^3
Твёрдость:	24	Роквел

Приведенные значения являются типовыми значениями для ознакомления, полученные при использовании стандартного оборудования для замеров.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Плотность тока:	Коллектор	12-15	A/cm^2
	Кольца		A/cm^2
Максимальная скорость:		30/45	m/s
Коэффициент трения:		0,12-0,2	
% металла		9	

Поставка меднографитовых, металлографитных, электрографитировых и угольнографитных щёток по всей России до 5 дней. Склад.

Телефон: +7 (499) 703-14-64

Сайт: <http://morgancarbon.ru/>

E-mail: info@morgancarbon.ru