

## Характеристики материала

# MC877

| <b><u>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u></b>                                             | <b><u>КЛАССИФИКАЦИЯ:</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Используются для двигателей постоянного и переменного тока, средне- и низкоскоростных машинах. | Меднографит                  |

### **ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

|                         |       |                     |
|-------------------------|-------|---------------------|
| Удельное сопротивление: | 0,125 | $\mu\Omega\text{m}$ |
| Прочность на изгиб:     | 89    | mPa                 |
| Плотность:              | 5,4   | $\text{g/cm}^3$     |
| Твёрдость:              | -     | Роквел              |

Приведенные значения являются типовыми значениями для ознакомления, полученные при использовании стандартного оборудования для замеров.

### **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:**

|                        |           |          |                 |
|------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Плотность тока:        | Коллектор | 20-30    | $\text{A/cm}^2$ |
|                        | Кольца    |          | $\text{A/cm}^2$ |
| Максимальная скорость: |           | 20       | m/s             |
| Коэффициент трения:    |           | 0,12-0,2 |                 |
| % металла              |           | 87       |                 |

Поставка меднографитовых, металлографитных, электрографитировых и угольнографитных щёток по всей России до 5 дней. Склад.

**Телефон:** +7 (499) 703-14-64

**Сайт:** <http://morgancarbon.ru/>

**E-mail:** [info@morgancarbon.ru](mailto:info@morgancarbon.ru)