

## Характеристики материала

# RE58

| <u>ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</u>                     | <u>КЛАССИФИКАЦИЯ:</u> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Применяются для тяговых двигателей, генераторов и электроузлов. | Электрографит         |

### ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

|                         |              |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| Удельное сопротивление: | 38           | $\mu\Omega\text{m}$ |
| Прочность на изгиб:     | 22           | mPa                 |
| Плотность:              | 1,72         | $\text{g/cm}^3$     |
| Твёрдость:              | 65 HR 10/150 | Роквел              |

Приведенные значения являются типовыми значениями для ознакомления, полученные при использовании стандартного оборудования для замеров.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

|                        |           |    |                 |
|------------------------|-----------|----|-----------------|
| Плотность тока:        | Коллектор | 12 | $\text{A/cm}^2$ |
|                        | Кольца    |    | $\text{A/cm}^2$ |
| Максимальная скорость: |           | 56 | m/s             |

Поставка меднографитовых, металлографитных, электрографитировых и угольнографитных щёток по всей России до 5 дней. Склад.

**Телефон:** +7 (499) 703-14-64

**Сайт:** <http://morgancarbon.ru/>

**E-mail:** [info@morgancarbon.ru](mailto:info@morgancarbon.ru)